

Použití:

Slitina Stoodite má vysoký obsah uhlíku a relativně vysoký obsah karbidů. Výborně odolává abrazi a odírání.

Klasifikace/certifikace:

-

Chemické složení čistého svarového kovu:

C	Cr	W	Co
2,6	29,0	12,0	zákl.

Typické mechanické hodnoty svarového kovu:

Tvrдость v první vrstvě - 35-40 HRC

Tvrдость ve druhé vrstvě - 49-54 HRC

Výkonové parametry:

Průměr (mm)	Hmotnost (kg)	Balení
1,6	11,3	Cívka

Ochranný plyn

(EN ISO 14175):

11

Svařovací proud:

=(+)