

**Použití:**

OK Band 309L ESW je korozivzdorná páska pro jednovrstvé navařování. Společně s tavidlem OK Flux 10.10 zajistí v první vrstvě jakost 308L.

**Klasifikace, certifikace:**

-

**Typ legury:**

Cr-Ni

**Typické chemické složení pásky (%):**

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0,01	0,02	1,5	21,5	11,0	0,30

Ferrite FN 10 - 14

**Typické chemické složení navařeného kovu (1. vrstva) %:**

Podmínky: základní materiál: ocel typu 2,25Cr1,0Mo  
 parametry navařování: DC+, 750 A, 28 V, 7m/h  
 1. vrstva

OK Band 309L ESW +	C	Si	Mn	Cr	Ni	FN ~
OK 10.10	0,03	0,4	1,2	19,0	10,0	4