



OK Band 7018

Použití:

C-Mn navařovací páska s výrazně nízkým obsahem nečistot. Vhodná pro navařování základních typů ocelí i jako mezivrstva. Oproti navařování plným drátem se tato aplikace vyznačuje velmi vysokou produktivitou navařování. Vhodná v kombinaci s tavídem OK Flux 10.31.

Typické chemické vlastnosti pásky (3. vrstva)

OK Band 7018	C	Si	Mn	Mo
OK Flux 10.31	0,07	0,4	0,15	0,5

Typ legury:

C-Mn

Typické chemické složení pásky (%):

C	Si	Mn
0,08	0,08	0,50