

Použití:

OK Band NiCrMo-3 je niklová navařovací páska. V kombinaci s tavidlem OK Flux 10.16 zajišťuje navařená vrstva vysokou odolnost proti korozi a odolnost při tepelném namáhání.

Klasifikace, certifikace:

VdTUV 12102

Typ legury: Ni-Cr-Mo

Typické chemické složení pásky (%):

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	N	Nb+Ta
0,07	0,10	0,40	21,5	zbytek	9,00	1,50	0,03	4,15

Typické chemické složení navařeného kovu (1.vrstva)

Podmínky: základní materiál ocel typu 2,25Cr 1Mo
 parametry navařování: 1225 A, 24 V, 16cm/min
 1.vrstva

OK Band NiCrMo3 +	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Fe	Nb+Ta
OK 10.16	0,01	0,3	0,6	19,5	zb.	8,5	2,0	3,0
OK 10.17	0,02	0,6	0,1	20,7	zb.	8,5	3,0	2,9