



OK Flux 10.16

EN ISO 14174: S A FB 2 55 43 DC

Použití:

Vysoce bazické tavidlo určené pro svařování a navařování niklovými slitinami. Lze použít i pro navařování páskou.

Klasifikace, certifikace:

-

Chemické složení - tavidlo (%):

$\text{Al}_2\text{O}_3+\text{MnO}$	30
CaF_2	50
$\text{SiO}_2+\text{TiO}_2$	15

Typ:

$\text{CaF}_2\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-(TiO}_2\text{)-(MnO)}$

Bazicita:

2,4

Sypná hmotnost:

1.2 kg/dm³

Max. proudová zátěž:

900 A (60 x 0.5 mm strip)

Doporučené napětí:

24-26V

J