

**Použití:**

Vysoce bazické tavidlo určené pro svařování a navařování niklovými slitinami. Lze použít i pro navařování páskou.

**Klasifikace, certifikace:**

-

**Typ:**

 CaF<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-(TiO<sub>2</sub>)-(MnO)

**Bazicitá:**

2,4

**Sypná hmotnost:**

 1.2 kg/dm<sup>3</sup>
**Max. proudová zátěž:**

900 A (60 x 0.5 mm strip)

**Doporučené napětí:**

24-26V

**Doporučené svařovací parametry pro vícevrstvé svařování:**

drátu (mm)	Proud (A)	Napětí (V)	Rychlost (m/h)
1,6	200 - 300	28 - 32	20 - 25
2,4	275 - 375	30 - 34	25 - 30

**Chemické složení - tavidlo (%):**

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +MnO	30
CaF <sub>2</sub>	50
SiO <sub>2</sub> +TiO <sub>2</sub>	15